

PE 1234W



Свинцово-кислотные аккумуляторы **Prometheus Energy** серии PE W являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе)

PE W является серией, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	8 лет
Номинальная емкость (25°C) 20 часовой разряд (0,46 А; 10,5В/эл)	8.5 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи(25°C)	17 мОм

Рабочий диапазон температур


Разряд.....	-15÷60°C
Заряд.....	-20÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	135 А (5с)
Циклический режим (2,4÷2,45 В/эл) Макс. зарядный ток.....	10.5 А
Температурная компенсация.....	-18мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл) Температурная компенсация.....	-30мВ/°C

Сферы применения

- ▶ Источники бесперебойного питания
- ▶ Источники резервного энергоснабжения
- ▶ Медицинское оборудование
- ▶ Системы контроля и доступа
- ▶ Системы тревожного оповещения
- ▶ Переносные и портативные приборы
- ▶ Различные области приборостроения

Корпус
D

Клеммы
Нож F2




Особенности

- ▶ Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- ▶ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▶ Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- ▶ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- ▶ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▶ Высокая плотность энергии;
- ▶ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	65
Высота, мм.....	94
Полная высота, мм.....	100
Вес (±3%), кг.....	2,66



Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1,60	40.9	25.3	19.1	15.3	11.0	7.8	5.96	3.22	2.28	1.81	1.51	1.30	1.03	0.842	0.446
1,67	39.7	24.3	18.7	14.9	10.8	7.7	5.86	3.17	2.26	1.79	1.49	1.28	1.02	0.842	0.443
1,70	38.0	23.3	18.2	14.4	10.5	7.5	5.75	3.12	2.22	1.75	1.46	1.26	1.00	0.826	0.440
1,75	35.7	22.3	17.4	14.0	10.1	7.3	5.61	3.03	2.15	1.70	1.42	1.23	0.99	0.811	0.435
1,80	32.4	21.1	16.4	13.3	9.7	7.0	5.43	2.93	2.09	1.64	1.38	1.19	0.96	0.790	0.426
1,85	28.9	19.3	15.2	12.5	9.3	6.8	5.24	2.84	2.03	1.61	1.34	1.16	0.93	0.768	0.417

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1,60	72.3	45.3	34.9	28.3	20.8	14.9	11.65	6.36	4.54	3.61	3.04	2.62	2.09	1.737	0.920
1,67	71.1	44.3	34.6	28.1	20.6	14.8	11.54	6.29	4.50	3.59	3.01	2.59	2.08	1.716	0.916
1,70	69.2	43.5	33.9	27.4	20.2	14.6	11.34	6.21	4.44	3.53	2.95	2.56	2.05	1.706	0.912
1,75	65.9	41.7	32.9	26.7	19.6	14.1	11.13	6.05	4.32	3.43	2.89	2.51	2.03	1.674	0.902
1,80	60.7	39.9	31.3	25.7	18.9	13.7	10.82	5.89	4.22	3.33	2.80	2.43	1.96	1.643	0.885
1,85	54.9	37.0	29.3	24.4	18.3	13.4	10.50	5.72	4.11	3.27	2.74	2.37	1.90	1.602	0.869

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

PROMETHEUS ENERGY - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2010 г. оптимизированных в зависимости от назначения:
PROMETHEUS ENERGY предлагает различные серии аккумуляторных батарей, от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и противопожарных систем.

